

# Environmental product declaration

In accordance with ISO 14025 and EN15804+A2

## Sågad trävara av gran och furu



The Norwegian EPD foundation

**Ägaren av deklARATIONEN:**

Moelven Industrier ASA

Sågad trävara av gran och furu

**Deklarerat enhet:**

1 m3

**Deklarationen är beserat på PCR:**

CEN Standard EN 15804:2012+A2:2019 utgör grunden till PCR

NPCR 015:2021 Part B for wood and wood-based products for use in construction

**Programoperatör:**

The Norwegian EPD foundation

**Deklarationsnummer:**

NEPD-5658-4967-SE

**Publiseringsnummer:**

NEPD-5658-4967-SE

**Godkänt datum:** 02.01.2024

**Giltigt till:** 02.01.2029

**EPD Software:**

LCA.no EPD generator ID: 165665

## Generell informasjon

### Produkt

Sågad trävara av gran og furu

### Programoperatør:

Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway  
The Norwegian EPD foundation  
Telefon: +47 23 08 80 00  
web: [post@epd-norge.no](mailto:post@epd-norge.no)

### Deklarasjonsnummer:

NEPD-5658-4967-SE

### Deklarasjonen er beserat på PCR:

CEN Standard EN 15804:2012+A2:2019 utgör grunden till PCR  
NPCR 015:2021 Part B for wood and wood-based products for use in  
construction

### Uttalende om ansvar:

Ägaren av deklarasjonen är ansvarig för den underbyggande  
informationen och bevis. EPD Norge är inte ansvarig gällande  
information gällande tillverkning, livstidsvärdering och bevis.

### Deklarerat enhet:

1 m3 Sågad trävara av gran og furu

### Deklarerat enhet med tillval:

A1-A3,A4,A5,C1,C2,C3,C4,D

### Funktionell enhet:

Produktion av 1 m3 sågat virke av gran eller furu.

### Allmän informasjon om verifisering av EPD från verktyg:

Oberoende verifisering av data, annan miljöinformasjon og EPD har  
utförts enligt ISO 14025: 2010, kapitel 8.1.3 og 8.1.4. Enskild  
tredjepartsverifisering av varje EPD krävs inte när verktyget är i)  
integrerat i företagets miljöledningssystem, ii) förfaranden för  
användning av verktyget är godkänt av EPD-Norge og iii) prosessen  
granskas årligen. Ser Bilaga G i EPD-Norges riktlinjer för ytterligere  
informasjon om EPD-verktyg.

### Verifisering av EPD-verktyg:

Oberoende tredjepartsverifisering av verktyg, bakgrundsdata og test-  
EPD görs i enlighet med EPD-Norges förfaranden og riktlinjer för  
verifisering og godkännande av EPD-verktyg.

Tredjeparts verifikator:

Alexander Borg, Asplan Viak AS

(Ingen signatur krävs)

### Ägaren av deklarasjonen:

Moelven Industrier ASA  
Kontaktperson: Øivind Østby-Berntsen  
Telefon: +47 92 61 73 88  
e-mail: [Oivind.Ostby-Berntsen@moelven.no](mailto:Oivind.Ostby-Berntsen@moelven.no)

### Producent:

Moelven Industrier ASA

### Produktionsort:

Moelven Industrier ASA  
Industrivegen 2  
2390 Moelv, Norway

### Kvalitets- og miljøsystem:

Se side 4 under Teknisk tilleggsinformasjon

### Organisationsnummer:

914 348 803

### Godkänt datum:

02.01.2024

### Giltigt till:

02.01.2029

### Studien utförd år:

2021

### Jämförbarhet:

EPD:er av byggvaror är inte nödvändigtvis jämförbara om de inte  
oppfyller NS-EN 15804 og ses i ett byggnadsteknisk  
sammenhang.

### Opprättande og verifisering av miljødeklarasjonen

Deklarasjonen har opprättats og verifiserats med hjelp av EPD -  
verktyget Ica.tools version EPD2022.03, utviklet av LCA.no AS.  
EPD-verktyget är integrerat i företagets miljøledningssystem og  
godkänt av EPD-Norge.

EPD har utarbejats av: Michaela Pfeiffer

Företagsspecifik data og EPD styrs av: Tjalling Chaudron

### Godkänd:

Sign



Håkon Hauan, CEO EPD-Norge

## Produkt

### Produktbeskrivning:

Sågat virke av gran och furu framtagen av nordiska råvara. Virket är sågat och torkat i olika dimensioner. Produkterna levereras till stor del till eget integrerat hyvleri. Men även till fristående hyvlerier. Produkterna kan levereras hållfasthetsorterat från C14 till och med C30.

### Produktspecifikation:

Det finns en stor naturlig variation i träets densitet. I beräkningene er det tatt utgangspunkt i teknisk spesifikasjon for gran och furu med en gjennomsnittlig tørrvekt (basisdensitet) på 426 kg/m<sup>3</sup> og fuktighet relativt til tørrvekt på 18 %.

Material	kg	%
Trevirke, tørr masse	426,10	84,75
Vann, i trevirke	76,70	15,25
Total	502,80	

Förpackning	kg	%
Plastemballasje	0,59	26,46
Treemballasje	1,64	73,54
Total incl. förpackning	505,03	

### Tekniska data:

Sågat virke av gran har en torrdensitet på 402 kg/m<sup>3</sup> och furu på 450,5 kg/m<sup>3</sup>. Målfuktkvoten ligger mellan 12 och 20% beroende på användningsområde. Utöver detta spelar trädets struktur en stor roll i torrvikten. Sågat virke produceras i enlighet med SS-EN-1:1999+A1 och hållfasthetsorterat virke produceras enligt SS-EN 14081-1:2005+A1:2011.

### Marknadsområde:

Primärt på den nordiska marknaden.

### Livslängd, produkt:

Produkten är en råvara till vidareförädling. Därför är ingen livslängd angiven.

### Livslängd, byggnad:

N/A.

## LCA: Beräkningsregler

### Deklarerat enhet:

1 m<sup>3</sup> Sågad trävara av gran och furu

### Cut-off kriterier:

Alla betydande råmaterial och all betydande energianvändning har inkluderats i studien. Energibehov och produktionsprocesser för råmaterial med låg andel av totalen (<1%) har inte inkluderats. För var enskilt modul är summan av exkluderade material- och energiflöden inte över 5%. Dessa cut-off kriterier gäller inte för farliga material och ämnen.

### Allokering:

Allokering har gjorts enligt EN 15804. Inom skogsbruket används ekonomisk allokering mellan sågade trävaror och massivträ. På sågverken delas energi, vatten, avfall, material och interna transporter in i delprocesser och fördelas sedan efter inkomst mellan huvud- och biprodukter. Påverkan för primärproduktionen av återvunna material har allokerats till huvudprodukten där materialet används.

### Datakvalitet:


Specifika data för produktsammansättningen tillhandahålls av tillverkaren. Data representerar produktionen av den deklarerade produkten och samlades in för EPD-utveckling under studieåret. Bakgrundsdata baseras på EPD:er enligt EN 15804 och olika LCA-databaser. Datakvaliteten för råvarorna i A1 presenteras i tabellen nedan.

Material	Referens	Datakvalitet	År
Plastemballasje	ecoinvent 3.6	Database	2019
Vann, i trevirke	LCA.no	Database	2021
Treemballasje	Modified ecoinvent 3.7.1	Database	2020
Trevirke, tørr masse	Treteknisk	LCI	2022

### Systemgränser (X = inkluderad, MND = modul inte deklarerad, MNR = modul inte relevant)

Produktskedet			Byggprocesskedet		Användningsskedet							Slutskedet				Fördelar och belastningar utanför systemgränsen
Råmaterial	Transport	Tillverkning	Transport	Konstruktions / installationsfas	Användning	Underhåll	Reparation	Utbyte	Renovering	Operationell energibruk	Operationell vattenförbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall till slutförhandling	Återvinning-Återbruk-recirkulering-potential
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

### Systemgränser:



### Teknisk tilläggs information

Certifieringar och miljöinformation som är relevanta för produkten:

PEFC ST 2002:2020 Chain of custody of Forest Based Products

FSC-STD-40-004; FSC-STD-40-003; FSC-STD-40-005

## LCA: Scenarier och annan teknisk information














Följande information beskriver scenarierna för modulerna i EPD:en

A4-A5 og C1-C2: Produktet blir kun benyttet til videre materialproduksjon til mange ulike formål og blir ikke værende i konstruksjon uten videre bearbeiding. Aktivitet i disse livsløpsfaser er derfor ikke inkludert.

C3-C4 og D: Deler av produktet vil avfalls håndteres tidligere enn antakelse i beregninger, der dette er modellert etter 60 års analyseperiode som for ferdige bygningsprodukter. Disse moduler er inkludert for å balansere modellert opptak av biogent karbondioksid og energi i A1 med utslipp som vil skje ved forbrenning av trevirke etter endt brukstid. Tilsvarende balansering for emballasje på produkt er ikke inkludert i denne livsløpsvurderingen.

Avfallsbehandling (C3)	Enhet	Värde			
Avfallsbehandling ubehandlet tre, 0% vann, forbrenning, Norge - C3 (kg)	kg	426,10			
Avfallshandtering (C4)	Enhet	Värde			
Avfallsbehandling ubehandlet tre, 0% vann, deponering av aske, Norge - C4 (kg)	kg	426,10			
Fördelar och belastningar utanför systemgränsen (D)	Enhet	Värde			
Avfallsbehandling ubehandlet tre, 0% vann, substitusjon av elektrisitet og varme, Norge - D (kg)	kg	426,10			

## LCA: Resultat

Miljöpåverkan (Environmental impact)										
Indicator	Enheter	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D	
 GWP-total	kg CO <sub>2</sub> -eq	-7,34E+02	0	0	0	0	7,87E+02	2,54E-01	-4,16E+01	
 GWP-fossil	kg CO <sub>2</sub> -eq	4,88E+01	0	0	0	0	5,35E+00	2,54E-01	-4,00E+01	
 GWP-biogenic	kg CO <sub>2</sub> -eq	-7,83E+02	0	0	0	0	7,81E+02	1,31E-04	0,00E+00	
 GWP-luluc	kg CO <sub>2</sub> -eq	7,11E-01	0	0	0	0	1,68E-03	3,94E-05	-1,15E-01	
 ODP	kg CFC11 -eq	1,05E-05	0	0	0	0	3,45E-07	2,94E-08	-4,55E-06	
 AP	mol H+ -eq	3,45E-01	0	0	0	0	7,95E-02	9,29E-04	-3,06E-01	
 EP-FreshWater	kg P -eq	2,72E-03	0	0	0	0	1,06E-04	3,31E-06	-1,33E-03	
 EP-Marine	kg N -eq	1,24E-01	0	0	0	0	3,89E-02	3,00E-04	-1,20E-01	
 EP-Terrestrial	mol N -eq	1,39E+00	0	0	0	0	4,13E-01	3,39E-03	-1,37E+00	
 POCP	kg NMVOC -eq	3,76E-01	0	0	0	0	1,00E-01	9,41E-04	-3,52E-01	
 ADP-minerals&metals <sup>1</sup>	kg Sb -eq	3,35E-04	0	0	0	0	1,46E-05	4,34E-07	-4,55E-04	
 ADP-fossil <sup>1</sup>	MJ	7,82E+02	0	0	0	0	3,61E+01	2,51E+00	-5,54E+02	
 WDP <sup>1</sup>	m <sup>3</sup>	1,65E+03	0	0	0	0	1,21E+00	1,36E-02	-1,18E+01	







GWP-total = Global Warming Potential total; GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption

"Läsexempel: 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

- The results of this environmental impact indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator
- Eutrophication aquatic freshwater shall be in kg P-eq., there is a typo in EN 15804:2012+A2:2019 regarding this unit. Eutrophication calculated as PO4-eq is presented on page 11

### Anmärkningar till miljöpåverkan









### Övriga miljöpåverkansindikatorer

Indicator	Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
 PM	Disease incidence	4,53E-06	0	0	0	0	9,62E-07	1,24E-08	-2,24E-05
 IRP <sup>2</sup>	kgBq U235 -eq	5,66E+00	0	0	0	0	1,00E-01	1,17E-02	-3,29E+00
 ETP-fw <sup>1</sup>	CTUe	1,76E+03	0	0	0	0	1,09E+02	4,26E+00	-2,65E+03
 HTP-c <sup>1</sup>	CTUh	5,76E-08	0	0	0	0	2,05E-08	4,26E-10	-5,24E-08
 HTP-nc <sup>1</sup>	CTUh	1,02E-06	0	0	0	0	8,96E-07	7,24E-09	-1,61E-06
 SQP <sup>1</sup>	dimensionless	1,71E+03	0	0	0	0	8,48E+01	4,30E+00	-9,48E+03

PM = Particulate Matter emissions; IRP = Ionizing radiation – human health; ETP-fw = Eco toxicity – freshwater; HTP-c = Human toxicity – cancer effects; HTP-nc = Human toxicity – non cancer effects; SQP = Potential Soil Quality Index (dimensionless)

"Läsexempel: 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3}$  = 0,009"

1. The results of this environmental impact indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator
2. This impact category deals mainly with the eventual impact of low dose ionizing radiation on human health of the nuclear fuel cycle. It does not consider effects due to possible nuclear accidents, occupational exposure nor due to radioactive waste disposal in underground facilities. Potential ionizing radiation from the soil, from radon and from some construction materials is also not measured by this indicator.




Ressursanvändning (Resource use)										
Indicator	Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D	
 PERE	MJ	1,60E+03	0	0	0	0	8,20E+03	1,37E-01	-3,56E+03	
 PERM	MJ	8,72E+03	0	0	0	0	-8,69E+03	0,00E+00	0,00E+00	
 PERT	MJ	1,03E+04	0	0	0	0	-4,91E+02	1,37E-01	-3,56E+03	
 PENRE	MJ	7,56E+02	0	0	0	0	3,61E+01	2,51E+00	-5,55E+02	
 PENRM	MJ	2,76E+01	0	0	0	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
 PENRT	MJ	7,83E+02	0	0	0	0	3,61E+01	2,51E+00	-5,55E+02	
 SM	kg	1,11E-03	0	0	0	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
 RSF	MJ	1,18E-01	0	0	0	0	1,83E+01	0,00E+00	-2,38E+03	
 NRSF	MJ	1,51E-01	0	0	0	0	1,17E+01	0,00E+00	-1,52E+03	
 FW	m <sup>3</sup>	3,47E+00	0	0	0	0	1,50E-01	2,31E-03	-1,25E+01	

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use of renewable primary energy; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

"Läsexempel: 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"








### Livscykelns slut - Avfall

Indicator	Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
 HWD	kg	2,64E-01	0	0	0	0	4,66E-02	5,28E+00	-2,93E-01
 NHWD	kg	2,20E+01	0	0	0	0	1,33E+00	1,99E+00	-1,51E+01
 RWD	kg	5,52E-03	0	0	0	0	1,12E-04	1,51E-05	-2,30E-03

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

"Läsexempel: 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

### Livscykelns slut - Vidare flöde

Indicator	Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
 CRU	kg	0,00E+00	0	0	0	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 MFR	kg	3,91E-01	0	0	0	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 MER	kg	3,04E-01	0	0	0	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 EEE	MJ	2,33E-01	0	0	0	0	0,00E+00	0,00E+00	-8,31E+02
 EET	MJ	3,37E+00	0	0	0	0	0,00E+00	0,00E+00	-5,76E+03

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal energy

"Läsexempel: 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

### Innehåll av biogent kol

Indicator	Enhet	Vid fabriksgrunden
Innehåll av biogent kol i produkt	kg C	2,13E+02
Innehåll av biogent kol i förpackning	kg C	6,83E-01

Not: 1 kg biogent kol motsvarar 44/12 kg CO<sub>2</sub>

## Tilläggskrav

### Klimatpåverkan från användning av elektrisitet i tillverkningskedet (A3)

National produktionsmix med import av låg spänning, inkluderat tillverkning av överföringskablar och direkta överföringsförluster i elnätet är använd för el i produktionsprocessen (A3).

Electricity mix	Data source	Amount	Enhet
Elektrisitet, Sverige (kWh)	ecoinvent 3.6	54,94	g CO <sub>2</sub> -eq/kWh
Elektrisitet, Norge (kWh)	ecoinvent 3.6	24,33	g CO <sub>2</sub> -eq/kWh

### Farliga ämnen

Produkten innehåller inga ämnen på REACH Kandidatlista.

### Inomhusmiljö

Ej relevant för de produkter som faller in under denna EPD.

## Ytterligare miljöinformation

Ytterligare miljöpåverkansindikatorer som krävs i NPCR Del A för byggprodukter									
Indicator	Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO <sub>2</sub> -eq	4,99E+01	0	0	0	0	5,42E+00	2,54E-01	-4,15E+01

GWPI-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

## Bibliografi

ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures.  
 ISO 14044:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines.  
 EN 15804:2012+A1:2013 Environmental product declaration - Core rules for the product category of construction products.  
 ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products.  
 ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.  
 Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no Report number: 07.21  
 EPD generator for NPCR 015 Part B for Wood-based products, Background information for EPD generator application and LCA data, NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0, 24.03.2021 EPD Norway.  
 NPCR 015 Part B for wood and wood-based products , Ver. 4.0, 07.10.2021, EPD Norway.

 <b>epd-norge</b> <small>Global program operatør</small>	<b>Programoperatør och utgivare</b> The Norwegian EPD foundation Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway	Telefon: +47 23 08 80 00 e-mail: <a href="mailto:post@epd-norge.no">post@epd-norge.no</a> web: <a href="http://www.epd-norge.no">www.epd-norge.no</a>
 <b>Moelven</b>	<b>Ägaren av deklARATIONEN:</b> Moelven Industrier ASA Industrivegen 2, 2390 Moelv	Telefon: +47 92 61 73 88 e-mail: <a href="mailto:Oivind.Ostby-Berntsen@moelven.no">Oivind.Ostby-Berntsen@moelven.no</a> web: <a href="http://www.moelven.com">www.moelven.com</a>
<b>Treteknisk</b> 	<b>Författare av livscykelrapporten</b> Norsk Treteknisk Institutt Postboks 113 Blindern, 0314	Telefon: +47 98 85 33 33 e-mail: <a href="mailto:firmapost@treteknisk.no">firmapost@treteknisk.no</a> web: <a href="http://www.treteknisk.no">www.treteknisk.no</a>
	<b>Utvecklare av EPD-generator</b> LCA.no AS Dokka 6B,1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-mail: <a href="mailto:post@lca.no">post@lca.no</a> web: <a href="http://www.lca.no">www.lca.no</a>
	ECO Platform ECO Portal	web: <a href="http://www.eco-platform.org">www.eco-platform.org</a> web: ECO Portal